



## Quadermagnet 22,0 x 8,5 x 1,4 mm N35SH Nickel - 150 °C

Artikel-Nummer: QM-22x8. 5x1. 4-N



### Produkteigenschaften und technische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Material                | Neodym              |
| Toleranz                | 0.1 mm              |
| Magnetisierungsrichtung | axial               |
| Beschichtung            | Nickel (Ni-Cu-Ni)   |
| Temperatur max.         | 150 °C              |
| Volumen                 | 262 mm <sup>3</sup> |
| Magnetisierungsgüte     | N35SH               |
| Haftkraft               | 1,300 kg            |
| Gesamthöhe H            | 1,4 mm              |
| Gewicht                 | 0,00199 kg          |
| Geamtlänge L            | 22,0 mm             |
| Gesamtbreite B          | 8,5 mm              |

### ROHS-Richtlinie



Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

## Warnung

---

NdFeB-Magnete sind kein Kinderspielzeug - besonders bei dünneren Abmessungen können diese leicht zerbrechen oder splintern! Ein unkontrollierter Aufprall von zwei Magneten sowie eine äußere, mechanische Schlag- oder Druckbelastung sollte deswegen vermieden werden!

---

## Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

## Produktbilder

