

## 2K Epoxydharz Klebstoffe

### TECHNISCHES DATENBLATT

## Epoxy Metall 5 Minuten

WIKO Epoxydharz Klebstoffe sind schnell härtende Zweikomponenten-Systeme, die ein breites Einsatzspektrum im Bereich Fertigung, Montage und Reparatur ermöglichen. Es werden Verbindungen unterschiedlicher Materialien gewährleistet, die sich durch eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit, sowie ausgezeichnete Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeiten auszeichnen. WIKO Epoxy Metall eignet sich aufgrund seiner metallischen Farbe ideal zum Verkleben und Füllen beschädigter Bauteile sowie für Spaltreparaturen.

<b>Gebinde</b>	<b>Art.-Nr.:</b>
25 ml Spritze	EPOM5.S25
50 ml Kartusche	EPOM5.K50
400 ml Kartusche	EPOM5.K400



### Einsatzgebiete

- Zuverlässige Verklebungen verschiedenster Materialien, sowie Füllen und Spachteln z.B. bei Fehlbohrungen, Kantenbruch, Löchern und Rissen.
- Ausgezeichnete Klebkraft an einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, gestrichenem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff, etc.

### Eigenschaften

- Einfach zu verwendender 2-Komponenten Epoxy-Klebstoff
- Problemlos schleifbar und überlackierbar
- Die volle Klebkraft entwickelt sich nach 2 - 3 Stunden
- Farbe: metallfarben
- 7% Metallanteil

### Physikalische Eigenschaften (im flüssigen Zustand)

<b>Harz Farbe:</b>	weiß
<b>Härter Farbe:</b>	schwarz
<b>Farbe (gemischt):</b>	metallfarben
<b>Viskosität (gemischt) bei 25°C:</b>	25.000 – 35.000 mPas
<b>Mischungsverhältnis:</b>	1:1
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 4 - 6 Minuten
<b>Aushärtezeit:</b>	ca. 2 - 3 Stunden
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1.30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörperanteil:</b>	100%
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 40 °C bis + 120°C


**2K Epoxydharz Klebstoffe**

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Epoxy Metall 5 Minuten****Physikalische Eigenschaften (im festen Zustand)**

<b>Shore Härte:</b>	78 - 80	(ASTM D 2240)
<b>Zugscherfestigkeit:</b>	14 - 18 N/mm <sup>2</sup>	(DIN 53283)
<b>Scherfestigkeit:</b>	3 - 5 N/mm <sup>2</sup>	(ISO 4578)
<b>Stahl (sandgestrahlt):</b>	25 N/mm <sup>2</sup>	Lap Scher Festigkeit, ISO 4587
<b>Aluminium (sandgestrahlt):</b>	15 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Holz:</b>	5 N/mm <sup>2</sup>	

**Elektrische Eigenschaften:**

<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	0.1	(W/mK)
<b>Wärmeausdehnungskoeffizient:</b>	60 - 120 x 10 E <sup>-6</sup>	(1/k)
<b>Durchschlagfestigkeit:</b>	50 - 90	(kv/mm)
<b>spez. Durchgangswiderstand:</b>	3 - 5 x 10 E <sup>12</sup>	(OHM/cm)

**Chemische Beständigkeit:**

Die Chemikalienbeständigkeit von Epoxy- Klebstoff wurde getestet, indem eine Aluminium/Aluminium Verbindung nach 7 tägiger Aushärtung bei + 25°C in die unten aufgeführten Stoffe getaucht und auf Zugscherfestigkeit überprüft wurde.

**Zugscherfestigkeit** (Auswirkungen nach 7 tägigem Eintauchen in verschiedene Stoffe.)

<b>Gasoline:</b>	19 N/mm <sup>2</sup>
<b>Acetic acid(10%):</b>	19 N/mm <sup>2</sup>
<b>Xylene:</b>	14 N/mm <sup>2</sup>
<b>Lubricating oil-HD30:</b>	15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Paraffin:</b>	15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Water@23 °C:</b>	15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Water@90 °C:</b>	15 N/mm <sup>2</sup>

## 2K Epoxydharz Klebstoffe

### TECHNISCHES DATENBLATT

## Epoxy Metall 5 Minuten

### Oberflächenvorbereitung

Die zu verklebenden Oberflächen sollten in jedem Fall frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein. Auf jeder Oberfläche, auch wenn sie noch so sauber aussieht, sind solche Rückstände vorhanden. Nutzen Sie hierfür grundsätzlich einen geeigneten WIKO Reiniger um einen idealen Prozess sicher zu stellen.

### Anwendung

Vor Anwendung einen kurzen Dosiertest auf einem geeigneten Teststück durchführen. Nach dem Mischen sollte der Klebstoff sofort auf die zu verklebenden Oberflächen aufgetragen werden. Eckverbindungen sollten gestützt werden. Bei einer Klebstoffdicke von 0,13 mm entwickelt sich die maximale Klebekraft.

### Lagerung und Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der Komponenten A und B im ungeöffneten Behälter beträgt 12 Monate ab Versanddatum seitens GLUETEC. Die Haltbarkeit setzt eine Lagerung bei Temperaturen zwischen +13°C und +27°C voraus. Die Lagerung bei Temperaturen über +27°C kann die Haltbarkeit zum Teil deutlich verkürzen. Lagerung oder Transport bei Temperaturen über +38°C können zur Zerstörung der B Komponente führen und sind unbedingt zu vermeiden. Die Haltbarkeit beider Komponenten kann durch entsprechend kühle Lagerung (zwischen +10°C und +18°C) verlängert werden.

**Vorsicht, unbedingt vor Frost schützen!**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im Besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein können und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen bzw. schriftlichen Beratung begründet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblätter.

# 2K EPOXYDHARZ KLEBSTOFFE

Für hochfeste Verklebungen und Reparaturen.

2K KLEB- UND DICHTSTOFFE



Produkt	Gebinde	Art.-Nr.	Mischungsverhältnis	Verarbeitungszeit
<b>EPOXY TRANSPARENT 5</b>	25 ml Zwillingspritze 50 ml Doppelkartusche 400 ml Doppelkartusche	EPOT5.S25 EPOT5.K50 EPOT5.K400	1:1	5 Minuten
<b>EPOXY TRANSPARENT 5 Harz und Härter</b>	Set - 2 x 50 g Flasche Set - 2 x 100 g Flasche	EPOT5.Set50 EPOT5.Set100	1:1	5 Minuten
<b>EPOXY TRANSPARENT 30</b>	25 ml Zwillingspritze 50 ml Doppelkartusche 400 ml Doppelkartusche	EPOT30.K50 EPOT30.K400	1:1	30 Minuten
<b>EPOXY TRANSPARENT 30 Harz und Härter</b>	Set - 2 x 50 g Flasche Set - 2 x 100 g Flasche	EPOT30.Set50 EPOT30.Set100	1:1	30 Minuten
<b>EPOXY METALL 5</b>	25 ml Zwillingspritze 50 ml Doppelkartusche 400 ml Doppelkartusche	EPOM5.K50 EPOM5.K400	1:1	4 - 6 Minuten

## Vorteile:

- Universelle Verbindung verschiedenster Materialkombinationen
- Zug- und schlagfest sowie alterungs- und medienbeständig
- Schleif- und überlackierbar

Transparent	5 Min.	25 ml
		50 ml
		400 ml
Transparent	30 Min.	25 ml
		50 ml
		50 ml + 50 ml / 100 ml + 100 ml
		400 ml
Metall	5 Min.	25 ml
		50 ml
		50 ml + 50 ml / 100 ml + 100 ml
		400 ml

**WIKO EPOXYDHARZ KLEBSTOFFE** sind schnell härtende Zweikomponenten-Systeme, die ein breites Einsatzspektrum im Bereich Fertigung, Montage und Reparatur ermöglichen. Es werden Verbindungen unterschiedlicher Materialien gewährleistet, die sich durch eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit, sowie ausgezeichnete Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeiten auszeichnen.

**WIKO EPOXY TRANSPARENT** eignet sich für optisch anspruchsvolle Verklebungen und ist somit ein idealer Verbundstoff für die unterschiedlichsten Do-it-yourself Anwendungen.

**WIKO EPOXY METALL** eignet sich aufgrund seiner metallischen Farbe ideal zum Verkleben und Füllen beschädigter Bauteile sowie für Spaltreparaturen.



Eine große Auswahl an Zubehör finden Sie auf den Seiten 62 - 65.

Beschreibung	Art.-Nr.
<b>Dosierpistole</b> für 50 ml Kartusche manuell, aus Plastik	<b>DPM50P</b>
<b>Dosierpistole</b> für 400 ml Kartusche manuell, aus Plastik	<b>DPM400P</b>
<b>Mixtülle</b> 3D-Dynamix für 25 ml und 50 ml, 1:1	<b>MXD25/37/50s</b>
<b>Mixtülle</b> Quadro für 400 ml, 1:1	<b>MXQ200/400</b>

Aushärtezeit	Viskosität	Zugscherfestigkeit	Shore-Härte (D)	Temperaturbeständigkeit
2 - 3 Stunden	15.000 - 20.000 mPas gemischte Viskosität	14 - 18 N/mm <sup>2</sup>	78 - 80	bis +120 °C
2 - 3 Stunden	15.000 - 20.000 mPas gemischte Viskosität	14 - 18 N/mm <sup>2</sup>	78 - 80	bis +120 °C
2 - 3 Stunden	15.000 - 20.000 mPas gemischte Viskosität	18 - 24 N/mm <sup>2</sup>	78 - 80	bis +120 °C
2 - 3 Stunden	15.000 - 20.000 mPas gemischte Viskosität	18 - 24 N/mm <sup>2</sup>	78 - 80	bis +120 °C
2 - 3 Stunden	25.000 - 35.000 mPas gemischte Viskosität	14 - 18 N/mm <sup>2</sup>	78 - 80	bis +120 °C